

Tana 190

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Meerlaags parket	EN 13489	DoP PQ2022-9
Afmetingen	Plank	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Box	6 planken / 2,166 m ² / 20,62 kg
	Volle planken	5
	Pallet	50 boxen / 108,3 m ² / 1031 kg
Densiteit	EN 323	± 650 kg/m ³
Installatie		Tand & Groef
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Eucalyptus (Eucalyptus spp.)
Counter balance		Populier (Populus euramericana)
Grading		Rustiek AB+
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5 %
Afwerking		UV Matte Lak
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 Zwaar huishoudelijk gebruik



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			REACH, A
Reactie bij brand	EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand	CEN/TS 15676		SRV "dry" 50
Formaldehyde-uitstoot	EN 717-1	≤ 0.124	
Pentachlorofenol-gehalte	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R= 0.11 OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be



Tana 190

Rustiek AB+

NLB

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Gemiddeld - Hoog
Levende knopen	Toegestaan; $\varnothing \leq 60\text{mm}$
Dode knopen	≤ 2 per plank; $\varnothing \leq 40\text{mm}$
Spint	$< 20\%$ van de breedte
Eindbarst	≤ 2 per plank; $< 3\text{mm}$ breed, $< 200\text{mm}$ lang
Oppervlaktebarst	Toegestaan
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Niet toegestaan
Levend hart	Niet toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Omschrijving houtselectie

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

