

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Dimensions	Lame	625 x 125 x 15/ 3 mm
	Boîte	16 lames / 1,25 m ² / 11,50 kg
	Longueur imbriquée	-
	Palette	64 boîtes / 80 m ² / 790 kg
Densité	EN ISO 23996	600-650 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Rainure-languette (collé)
Parement		3 mm Chêne asiatique (Quercus Mongolica)
Gradation du bois		Rustique AB
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5-9%
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 14342	Classe 23



Propriétés produit

Propriété	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + glued
Durabilité biologique			Classe 1


Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu

Rustique AB

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossée
Choix	Légèrement rustique
Variation de couleur	Bas - Medium
Noeuds sain	Autorisé - illimité; $\varnothing \leq 30\text{mm}$
Noeuds mastiqués	≤ 2 par planche; $\varnothing < 20\text{ mm}$
Ecorce	≤ 2 par planche; $< 10\text{mm}$ de long, $< 2\text{mm}$ de large
Aubier	$< 15\%$ de la largeur, pas de limite de longueur
Fente en bout	Pas autorisé
Fente	Pas autorisé
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Pas autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est
une indication de
la classification telle
que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

