

technische fiche

NL

Productspecificaties

Meerlaags eiken parket	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Afmetingen	Plank	625 x 125 x 15/ 3 mm
	Box	16 planken / 1,25 m ² / 11,50 kg
	Geneste lengtes	-
	Pallet	64 boxen / 80 m ² / 790 kg
Densiteit	EN ISO 23996	600-650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	T&G (verlijmd)
Toplaag		3 mm Aziatische eik (Quercus Mongolica)
Grading		Rustiek AB
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5-9%
Afwerking		Olie
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 14342	klasse 23



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1


Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu

Rustiek AB

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Licht rustiek
Kleurvariatie	Laag - Medium
Levende knopen	Onbeperkt toegelaten; Ø < 30mm
Dode knopen	≤ 2 per plank; Ø < 20mm
Schors	≤ 2 per plank; <10mm lang, <2mm breed
Spint	< 15% van de breedte, geen beperking in lengte
Eindbarst	Niet toegelaten
Oppervlaktebarst	Niet toegelaten
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

