

## fiche technique

FR

### Specifications produit

|                        |                       |  |
|------------------------|-----------------------|--|
| Parquet chêne massif   | EN 13489 (Free Class) | DOP MAS2021                                  |
| Dimensions             | Lame                  | 300-1800 x 120 x 15 mm                       |
|                        | Boîte                 | 7 lames / 1,512 m <sup>2</sup> / 17 kg       |
|                        | Longueur imbriquée    | min. 1                                       |
|                        | Palette               | 49 boîtes / 74,088 m <sup>2</sup> / 828,5 kg |
| Densité                | EN ISO 23996          | +/- 650 kg/m <sup>3</sup>                    |
| Mode de pose           | ISO 24334             | Rainure-languette (collé)                    |
| Type de bois           |                       | Chêne européen<br>(Quercus Robur)            |
| Gradation du bois      |                       | Rustique AB+                                 |
| Surface                |                       | Légèrement brossée                           |
| Chanfreins             |                       | Chanfrein 4V                                 |
| Niveau de brillance    | 60°                   | < 8%   |
| Finition               |                       | Huile  |
| Conditions de garantie | Usage résidentiel     | 30 ans                                       |
|                        | Usage commercial      | sur demande                                  |
| Application            | EN 13489              |  |

### Propriétés produit

| Propriété                      | methode  | req. min.                   | resultat  |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Emissions dans l'air intérieur |  |                             | A, REACH  |
| Réaction au feu                |  EN 13501-1 |                             | Cfl-S1  |
| Résistance à la glissance      |  EN 13893   |                             | DS (≥ 0.30)   |
| Emission Formaldéhyde          |  EN 717-1   | ≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>   | E1  |
| Contenu Pentachlorophénole     |  EN 12673   | < 5 ppm                     | < seuil de detection                                  |
| Chauffage au sol               |  EN 12667   | R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W | R = 0,14 m <sup>2</sup> K/W<br>OK (max +28°C) + collé |
| Durabilité biologique          |  |                             | Classe 1  |

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



EN 14342

**Rustique AB+**

FR

## Description de la sélection

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Structure                 | Légèrement brossée                                  |
| Choix                     | Très rustique                                       |
| Variation de couleur      | Medium  |
| Noeuds sain               | $\varnothing \leq 50\text{mm}$                      |
| Noeuds mastiqués          | $\varnothing \leq 30\text{mm}$                      |
| Ecorce                    | Pas autorisé  |
| Aubier                    | Max 1/3   |
| Fente en bout             | Larg. $\leq 1\text{mm}$ , Long. $\leq 50\text{mm}$  |
| Fente                     | Larg. $\leq 1\text{mm}$ , pas de limite de longueur |
| Trou d'insecte à piqûre   | Pas autorisé  |
| Moisissure                | Pas autorisé  |
| Bleuissement/jaunissement | Pas autorisé  |
| Coeur sain                | Autorisé  |
| Marquage de machine       | Pas autorisé  |



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

## Description de bois — 2 critères

### Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



### Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

