

Tana 190

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet multiplis	EN 13489	DoP PQ2022-9
Dimensions	Lame	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Boîte	6 lames / 2,166 m² / 20,62 kg
	Planches entières	5
	Palette	50 boîtes / 108,3 m² / 1031 kg
Densité	EN 323	± 650 kg/m³
Mode du pose		Languette et rainure
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		Eucalyptus (Eucalyptus spp.)
Couche de support		Peuplier (Populus euramericana)
Gradation du bois		Rustique AB+
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5 %
Finition		Vernis mate UV
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif



Propriétés du produit

propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			REACH, A
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676		SRV "dry" 50
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124	
Contenu Pentachlorophénole	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr



Tana 190

Rustique AB+



Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Moyenne - élevée
Noeuds sain	Autorisé ; $\varnothing \leq 60\text{mm}$
Noeuds mastiqués	≤ 2 par planche ; $\varnothing \leq 40\text{mm}$
Aubier	$< 20\%$ de la largeur
Fente en bout	≤ 2 par planche ; $< 3\text{mm}$ de large, $< 200\text{mm}$ de long
Fente	Autorisé
Trou d'insecte à piqûre	Non autorisé
Moisissure	Non autorisé
Bleuissement/jaunissement	Non autorisé
Coeur sain	Non autorisé
Marquage de machine	Non autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de la sélection

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

