

technische fiche



Productspecificaties

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPB2026
Afmetingen	Tegel	389 x 778 x 4 mm
	Box	8 tegels / 2.421 m ² / 19.95 kg
	Pallet	36 boxen / 87.156 m ² / 746 kg
Densiteit	EN ISO 23996	± 2050 kg/m ³
Installatie		Tand & Groef - 4-zijdig
Groef		Geschilderde groef
Verschillende tegels		3
Oppervlak		Steenstructuur
Afwerking		Standaard glans (5-8%)
Coating		Antimicrobiële UV
Oppervlaktelaag		Niet van toepassing
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	15 jaar
	Commercieel gebruik	10 jaar

Producteigenschappen

Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Reactie bij brand		EN 13501-1		B-s2, d0
Dimensionele stabiliteit		EN ISO 23999	≤ 0.15 %	0.03 %
UV-resistentie		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Krasbestendigheid		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Vlekbestendigheid		EN 438-2		Groep 1 en 2 : Klasse 5 Groep 3 : Klasse 5
Thermische weerstand		EN 12664	< 0.15 m ² K/W	0.039 m ² K/W

technische fiche



Milieu

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Conform
TVOC (28 dagen)	EN 16516		< 5 µg/m³
Gerecycleerde inhoud			29 %
Vrijgave van zware metalen en specifieke elementen	EN 12149		ND
Vrijgave van vinylchloride-monomeer	EN 12149		ND
Formaldehyde-uitstoot			
CE-Marking - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be

